

**Merkmale der KTL Beschichtung:**

- BASF Carthoguard 570
- Tauchlack auf wassergelöster Epoxidharzbasis
- Chrom VI – Frei
- Chemikalienresistenz
- Optimaler Untergrund für Lackier- und Pulverlackierung
- Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 – NSS bis 1008h  
Je nach Schichtstärke und Teilegeometrie
- Gitterschnitt nach DIN EN ISO 2409 GT 0-1
- Temperaturbeständigkeit bis 150 °C

**Ausführung:**

- Farbton Schwarz, ähnlich RAL 9005
- Normal- Dickschicht (20 – 40 µm) nach DIN EN ISO 2808

**Anlagentechnik:**

- Vorbehandlung: Alkalische Entfettung und Passivierung im Tauchverfahren

Max. Teileabmessung:	Länge:	5,5 m
	Breite:	2,2 m
	Höhe:	2 m
Max. Teilgewicht:		2500 Kg

**Wir sind nach DIN EN ISO 9001: 2015 zertifiziert und erfüllen die Spezifikationen der europäischen Automobilindustrie.**

Stand: 04/2019

**Kathodische  
Tauchbadlackierung**

